

Добруш картон немелованный

Трехслойный немелованный картон из белой целлюлозы и БХТММ (беленой химико-термомеханической массы).


Верхний и оборотный слой картона - кремовые.

Картон поставляется в рулонах и в листах.

Производитель: Добрушская бумажная фабрика

Состав:

- 65% беленая древесная масса
- 35% беленая целлюлоза



Использование:

- Упаковка фармацевтической, косметической и санитарно-гигиенической продукции
- Упаковка «сухих» пищевых продуктов, шоколадных и кондитерских изделий, табачной продукции, игрушек
- Изготовление обложек книг, открыток и календарей, канцелярско-беловых товаров
- Изготовление гофрированного картона
- Изготовление сувенирной продукции

Добруш картон немелованный

Наименование показателя	Ед.изм.	Предельные отклонения	Метод испытания	Добруш картон немелованный											
				190	200	210	220	230	240	250	260	270	290	310	330
Масса картона площадью 1 м ²	г	±4%	ГОСТ 13199	190	200	210	220	230	240	250	260	270	290	310	330
Толщина	мкм	не менее	ГОСТ 27015	290	300	310	320	330	340	350	360	370	390	420	435
Жесткость на изгиб по Таберу (15°), в машинном направлении	мНм	не менее	ГОСТ 9582 (ИСО 2493-92)	6,0	6,5	7,5	8,5	10,0	11,0	11,5	12,0	13,0	13,6	14,7	15,3
Жесткость на изгиб по Таберу (15°), в поперечном направлении	мНм	не менее	ГОСТ 9582 (ИСО 2493-92)	2,5	3,0	3,4	3,6	4,2	5,0	5,2	6,0	6,0	6,5	7,0	7,5
Влажность	%		ГОСТ ISO 287	3-8											
Белизна по верхней стороне	%	не менее	ГОСТ ISO 2470-1	85											
Шероховатость	мкм	не более	ГОСТ 30115 (ИСО 8791-1)	6											
Впитываемость, лицевая сторона (Кобб ₆₀)	г/м ²		ГОСТ 12605	70											
Сопротивление к расслаиванию, Скотт Бонд	Дж/м ²	не менее	п.7.4 ГОСТ 32096	90											