

# Бумага мелованная Hi-Kote (Gold East)

Чистоцеллюлозная бумага двухслойного двустороннего мелования. Обладает высокими показателями белизны, яркости, гладкости и непрозрачности.

 **Производитель: Asia Pulp Paper (APP)**

## Состав:

- 92% химическая целлюлоза
- 8% механическая целлюлоза

## Способы печати и отделки:

- Цифровая печать
- Офсетная печать
- Тиснение

## Использование:

- Книги
- Каталоги, рекламная продукция
- Журналы
- Буклеты, вкладки, брошюры

## Hi-Kote C2S Art Paper Gloss:

Плотность, г/м <sup>2</sup> , ISO536	80	90	100	105	115	120	128	130
Толщина, мкм, T411	65±4	72±4	80±4	84±4	92±4	96±4	102±4	104±4
Яркость, %, ISO2470-1	89±2	89±2	89±2	89±2	89±2	89±2	89±2	89±2
Непрозрачность, %, ISO2471	89-92	90-93	92-95	92-95	93-96	94-97	95-98	95-98
Глянец, %, T480	65±5	65±5	65±5	65±5	65±5	65±5	65±5	65±5
Шероховатость, мкм, ISO8791-4	≤1,6	≤1,6	≤1,4	≤1,4	≤1,4	≤1,4	≤1,4	≤1,4

## Hi-Kote C2S Art Paper Matt:

Плотность, г/м <sup>2</sup> , ISO536	80	90	100	105	115	120	128	130
Толщина, мкм, T411	72±4	78±4	91±4	95±4	106±4	111±4	118±4	120±4
Яркость, %, ISO2470-1	90±2	90±2	90±2	90±2	90±2	90±2	90±2	90±2
Непрозрачность, %, ISO2471	88-91	89-92	93-96	93-96	94-97	94-97	95-98	95-98
Глянец, %, T480	35±5	35±5	35±5	30±5	30±5	30±5	30±5	30±5
Шероховатость, мкм, ISO8791-4	≤3,0	≤3,0	≤3,0	≤3,0	≤3,0	≤3,0	≤3,0	≤3,0