

# Бумага мелованная Hi-Kote (Hainan Jinhai)

Чистоцеллюлозная бумага двухслойного двустороннего мелования. Обладает высокими показателями белизны, яркости, гладкости и непрозрачности.

**Производитель: Asia Pulp Paper (APP)**

## Состав:

- 92% химическая целлюлоза
- 8% механическая целлюлоза

## Способы печати и отделки:

- Цифровая печать
- Офсетная печать
- Тиснение

## Использование:

- Книги
- Каталоги, рекламная продукция
- Журналы
- Буклеты, вкладки, брошюры

## Hi-Kote C2S Art Paper Gloss:

Плотность, г/м <sup>2</sup> , ISO536	140	150	157	170	180	190	200	210	230	250	260	270	300
Толщина, мкм, ISO534	120±4	129±4	134±4	146±5	154±5	164±5	174±5	183±6	201±6	225±7	234±7	256±8	270±8
Яркость, %, ISO2470	89,5±1,5	89,5±1,5	89,5±1,5	89,5±1,5	89,5±1,5	89,5±1,5	89,5±1,5	89,5±1,5	89,5±1,5	89,5±1,5	89,5±1,5	89,5±1,5	89,5±1,5
Непрозрачность, %, ISO2471	98,0±1,5	98,0±1,5	98,5±1,5	98,5±1,5	98,5±1,5	98,5±1,5	98,5±1,5	98,5±1,5	98,5±1,5	98,5±1,5	98,5±1,5	98,5±1,5	98,5±1,5
Глянец, %, T480	67±5	67±5	67±5	67±5	67±5	67±5	67±5	67±5	67±5	67±5	65±5	65±5	65±5
Шероховатость, мкм, ISO8791-4	≤1,4	≤1,4	≤1,4	≤1,4	≤1,4	≤1,4	≤1,4	≤1,4	≤1,4	≤1,4	≤1,4	≤1,6	≤1,6

## Hi-Kote C2S Art Paper Matt:

Плотность, г/м <sup>2</sup> , ISO536	140	150	157	170	180	200	210	230	250	270	300
Толщина, мкм, ISO534	134±4	147±4	152±5	168±6	178±6	200±6	210±6	212±6	250±7	257±8	283±8
Яркость, %, ISO2470	89,5±1,5	89,5±1,5	89,5±1,5	89,5±1,5	89,5±1,5	89,5±1,5	89,5±1,5	89,5±1,5	89,5±1,5	89,5±1,5	89,5±1,5
Непрозрачность, %, ISO2471	98,0±1,5	98,0±1,5	98,5±1,5	98,5±1,5	98,5±1,5	98,5±1,5	98,5±1,5	98,5±1,5	98,5±1,5	98,5±1,5	98,5±1,5
Глянец, %, T480	30±5	30±5	30±5	30±5	30±5	30±5	30±5	30±5	30±5	30±5	30±5
Шероховатость, мкм, ISO8791-4	≤2,0	≤2,5	≤2,5	≤2,5	≤2,5	≤2,5	≤2,5	≤2,5	≤2,5	≤2,5	≤2,5