

Бумага Кама SC суперкаландрированная

Механическая бумага, бумага-основа для последующего нанесения термослоя при изготовлении чековой ленты. Производится с двусторонней гладкостью.

 **Производитель: Кама**

 **Кама SC суперкаландрированная**

Наименование показателя	Кама SC
Масса бумаги площадью 1 м ² , г	55,0±2,0
Плотность, г/см ³ , не менее	0,85
Разрывная длина, м, в машинном направлении: в среднем по двум направлениям:	4000 3000
Гладкость, сек. верхней стороны, не менее: сеточной стороны, не более:	400 150
Белизна верхней стороны, %, не менее	81-85
Непрозрачность, %, не менее	82-88
Впитываемость при одностороннем смачивании (Кобб ₆₀) верхней стороны, г/м ² , не более	20-23
Сорность, число соринок на 1 м ² площадью от 0,1 до 0,5 мм ² , не более	200
Влажность, %	5,0–7,0
Стойкость поверхности к выщипыванию по Деннисону, восковых ед., не менее	12