

# Бумага Кама легкомелованная LWC Ural Bright Satin

Механическая легкомелованная бумага с двусторонним однократным мелованием. Имеет полуматовую поверхность. Отличается визуальным блеском и гладкостью для придания яркости цветным изображениям.

**Производитель: Кама**

## Состав:

- Осиновая или березовая белёная химико-термомеханическая масса (БХТММ)
- Сульфатная хвойная белёная целлюлоза

## Параметры рулонов:

- Диаметр: 1000 мм, 1100 мм
- Ширина: 300-2100 мм ± 2 мм

## Использование:

- Журналы
- Каталоги
- Рекламные издания
- Календари
- Книги

## Кама легкомелованная LWC Ural Bright Satin:

Наименование показателя	Норма											Метод испытания	
	51±2	52±2	54±2	57±2	60±2	65±2	70±2	75±2	80±2	90±2	105±2		115±2
Масса бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , г	51±2	52±2	54±2	57±2	60±2	65±2	70±2	75±2	80±2	90±2	105±2	115±2	ГОСТ Р ИСО 536
Пухлость, г/см <sup>3</sup>	0,90–1,10											ГОСТ Р ИСО 534	
Разрывная длина, м, не менее в машинном направлении: в среднем по двум направлениям:	4000 3000											ГОСТ ИСО 1924-1	
Белизна с ООВ, % по Эльрефо, не менее	82-85											ГОСТ 30113 (ИСО 2470)	
Непрозрачность, %, не менее	84	85	86	89	90	92	93	94					ИСО 2471
Глянец по Хантеру 75°, %	20-30											ИСО 8254-1	
Шероховатость PPS <sub>10</sub> , мкм	2,5–3,4											ГОСТ 30115-95 (ИСО 8791-1)	
Сорность, число соринок на 1 м <sup>2</sup> площадью от 0,1 до 0,5 мм <sup>2</sup> , не более	80											ГОСТ 13525.4	
Влажность, %	5,0–6,5											ГОСТ ИСО 287	